

ENDUITS DE PRÉPARATION DES SUPPORTS

Enduit de lissage poudre




F-301

Idéal pour le lissage et la finition des murs et plafonds en intérieur.

PERFORMANCES PRODUIT

- EXCELLENTE GLISSE
- POUVOIR COUVRANT
- GRAIN FIN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



12 L / 25 kg

Gâchage
manuel ou mécanique



Entre
5°C et 30°C

Application
manuelle



24h

Temps d'emploi




24h à 48h

Temps avant
mise en peinture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage	Utilisation intérieure pour : lissage des murs et plafonds avant peinture, pose de papier peint ou de revêtements
Gâchage	12 L / 25 kg
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Plaques de plâtre • Béton cellulaire • Béton banché • Plâtre coupé ou lissé • Enduits ciment • Bloc de béton aggloméré • Carreaux de plâtre • Brique de terre cuite
Application	Manuelle à la lisseuse, entre 5°C et 30°C, par tous temps Épaisseur maximale d'application : 2 mm en une passe
Temps d'emploi	Environ 24h
Temps avant mise en peinture	24h, variable en fonction des conditions du chantier (température, humidité)
Consommation	1 kg / m ² par mm d'épaisseur
Réaction au feu	A2-s1,d0
Conservation	9 mois, à partir de la date de fabrication dans son emballage d'origine, à l'abri du soleil, de l'humidité et du gel
Conditionnement	1 palette = 50 sacs de 25 kg

MISE EN ŒUVRE



• Préparation

Dans un récipient propre, verser la poudre dans l'eau. Laisser reposer 5 minutes puis malaxer jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeau. Le mélange obtenu reste utilisable environ 24 heures.

• Outils

Lisseuse.

• Application

1 - Vérification du chantier

Les supports doivent être sains, secs, propres, dépoussiérés et non gelés (norme NF P 74-201).

Les fonds poudreux (vieux plâtres, enduits bâtards, béton) seront durcis avec un fixateur de fond type MULTPRIM Salsi.

Si les supports ne sont pas assez fins, procéder à un premier dégrossissage avec un enduit de garnissage type Enduit de Garnissage G320.

2 - Lissage des supports

Appliquer le produit à la lisseuse. En cas de supports très irréguliers, appliquer 2 couches successives d'enduit.

Une fois sec, l'enduit est recouvrable par tous types de peinture, papier peint ou revêtement souple.

• Nettoyage des outils : à l'eau.

